

Tuky

Označení → Vlastnosti maziva → Označení podle normy DIN 51502	Třída NLGI	Zhušťovač	Základní olej	Teplota za provozu (°C)	Viskozita základního oleje při +40 °C [mm²/s]	Charakteristika otáček	Valivá ložiska	Kluzná ložiska Vodící plochy, kluzné dráhy	Linařní vedení	Otevřené převodovky	Ozubené hřebeny	Vřetená
perma Multipurpose grease SF01 (KP2K-30) → Výkonný víceúčelový tuk → Bránící opotřebení díky aditivům EP → Bez obsahu těžkých kovů a bez silikonu	2	Li / Ca	Minerální olej	-30 až +130	220	300 000	✓	✓	✓	-	✓	
perma Extreme pressure grease SF02 (OGF2K-30) → Vysokotlaký tuk s MoS2 → Stabilní a odolný proti stárnutí a oxidaci → Dobré vlastnosti za nouzového chodu	2	Li + MoS2	Minerální olej	-30 až +120	100	350 000	-	✓	-	✓	-	
perma High temp. grease SF03 (KE2T-20) → Dobrá vazba oleje → Vysoká tepelná stabilita → Dobrá ochrana proti korozii	2	PHS + PTFE	Ester + PFPE	-20 až +220	420	300 000	✓	✓	-	-	-	
perma High performance grease SF04 (K1P-20) → Univerzální mazivo pro extrémní požadavky → Výkonné za vysokých teplot a vibrací → Odolné proti agresivním médiím	0 / 1	PHS	Minerální olej + PAO	-20 až +160	500	200 000	✓	✓	✓	✓	✓	
perma High temp. / Extreme pressure grease SF05 (KPF1P-20) → Univerzální tuk pro extrémní požadavky → Vysoká schopnost zachytit tlak → Dobré vlastnosti za nouzového chodu díky pevným mazivům	0 / 1	PHS + MoS2	Minerální olej + PAO	-20 až +160	500	200 000	✓	✓	-	✓	-	
perma Liquid grease SF06 (K0K-20) → Dobrá odolnost proti vodě → Vysoká ochrana proti opotřebení → Snadná doprava	0	Al-Kom.	Minerální olej	-20 až +130	220	300 000	✓	✓	✓	-	✓	
perma High speed grease SF08 (KHC2N-40) → Vysoká charakteristika otáček → Nízký koeficient tření díky syntetickému základnímu oleji → Široký rozsah provozních teplot	2	Ca-Kom.	PAO	-40 až +140	100	600 000	✓	✓	-	-	-	
perma Multipurpose bio grease SF09 (KPE2N-40) → Biologicky snadno odbouratelný → Třída ohrožení vod WGK 1 → Plně syntetický tuk	2	PHS	Ester	-40 až +140	120	300 000	✓	✓	-	✓	-	
perma Food grade grease H1 SF10 (KHC1K-40) → Odolnost proti nízkým teplotám → Dobrá ochrana proti opotřebení → Dobrá odolnost proti vodě	1	Al-Kom.	PAO	-45 až +120	150	500 000	✓	✓	✓	✓	✓	

Základní olej

Základní olej určuje vlastnosti a výkonnost maziva. Základní oleje jsou minerální oleje, oleje vzniklé hydrokrakováním, polyalfaolefinové oleje (PAO) nebo syntetické esterové oleje.



ISO 21469 Certified
Nonfood Compounds
Program Listed: H1
Registration No: 153375

Viskozita základního oleje

Viskozita informuje o schopnosti tečení základního oleje. Nízkoviskózní základní oleje se používají pro velmi vysoké otáčky. Vysokoviskózní základní oleje se používají při aplikacích s velkým zatížením. Viskozita typických tuků do valivých ložisek je při +40 °C mezi 15 až 500 mm²/s.

Třída NLGI

Třída NLGI [charakteristika konzistence] označuje stupeň pevnosti mazacího oleje. Třídy dosahují od 000 [velmi tekuté] až po 6 [mimořádně pevné]. V systémech mazání perma lze používat tuky do třídy NLGI 2.

Zhušťovač

Zhušťovač funguje podobně jako houba. Přidržuje jednotlivé složky mazacího tuku donromady a zajišťuje, aby olej zůstal v bodě kontaktu.